Propriétés du produit



Sous-couche barrière assure une adhérence optimale. Elle s’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur sur des surfaces dures et lisses, avant l’application de la peinture de finition. Idéale pour les meubles en bois ou en métal.

- **Bon propriétés barrières**
- **Couche d’apprêt et sous-couche**
- **Surface mate**

Informations sur l’environnement

BASTA
BASTA

↘
Le produit est un article déclaré dans SCDP pour Nouvelle construction Génération 4.

Utilisation du produit

Pour une utilisation en intérieur sur du bois non traité ou supports préalablement traités présentant un risque de pénétration par les nœuds, la lignine et les colorants hydrosolubles, les hydrofuges et la nicotine.
Peut être utilisé comme primaire sur les sols en bois avant l'application de Floor Paint Epoxy.
La pénétration des nœuds est un phénomène naturel qui, dans certains cas, ne peut être bloqué.

Substrat

Le support doit être propre, sec, solide et adapté à l’application de produits de traitement de surface.

Traitement

Éliminer les débris et les résidus de peinture en nettoyant et en ponçant.
Éliminer la saleté, les salissures, les taches de graisse et les résidus de farinage en nettoyant avec Fluren 37.
Les taches d’eau, de nicotine et de suie doivent être nettoyées avec Fluren 49.
Poncer les surfaces dures et glissantes pour les rendre plates.
Les craquelures, irrégularités et trous doivent être bouchés.
Appliquer deux fois pour un meilleur résultat.

Application
Pinceau ou rouleau
Choisissez votre outil/ustensile en fonction de la finition désirée
Appliquer humide sur humide et terminer par des mouvements de pinceau/rouleau dans la même direction
Le froid ou la chaleur peuvent affecter la viscosité du produit
Aucune condensation ne doit se former pendant le séchage/durcissement.
Le froid et l'humidité excessive prolongent le temps de séchage, le durcissement complet et l'intervalle entre deux couches
L'augmentation de la température et l'absence d'humidité atmosphérique réduisent le temps de séchage et de durcissement complet
Commencez toujours par un test d'application sur une petite surface afin de garantir la bonne adhésion du produit et un résultat conforme

Résultat attendu
Surface protégée, semi-mate.
Terminer par l'application d'une peinture de brillance et couleur désirées.

Veuillez noter !
Si un pulvérisateur sans air est utilisé, risque de panne des buses et de bourrage des filtres, des tuyaux et des pompes existe, à moins que ceux-ci ne soient complètement nettoyés de toute autre matière.

Informations sur l'environnement
Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité dont vous aurez besoin.
Enlever autant de peinture que possible des outils avant de les nettoyer.
La peinture et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.
Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.
Conservez les restes de peinture pour une utilisation future afin de réduire efficacement l'impact environnemental.

Stockage
Au frais, à l'abri du gel et contenant soigneusement fermés

Équipement de protection
Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.
Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.
Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Données Techniques

Type de produit	Peinture d’apprêt
Brillant	Semi Mat
Densité (kgs/l)	1.26
Poids de la matière sèche en %	50
Volume de la matière sèche en %	37
Quantités à appliquer (m²/ltr.)	8
Temp. min. pendant l’application et jusqu’au séchage/durcissement complet	Min.: +10°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Intervalle à respecter entre l’application des couches (Heures)	1
Durcissement complet (Journées)	28
Dilution	Ne pas diluer
Nettoyage des outils, etc.	Eau et nettoyant pour pinceaux
Country of Origin	Denmark

Version TDS actuelle

août 2025

Remplace la version TDS

avril 2025