Fiche produit

DETALE CPH

DETALE CPH est une gamme exclusive de produits décoratifs pour prendre soin des petits détails. Les peintures et les finitions sont inspirées de notre héritage de design Nordique et de la versatilité de la nature.



Propriétés du produit

Ultramatt, une peinture décorative pour les murs, plafonds et meubles. Donne à la surface une finition vibrante et texturée. Recommandée pour les surfaces dont les exigences fonctionnelles sont normales et qui sont susceptibles d'être exposées à la salissure et à l'usure de façon modérée. L'utilisation de la couche de finition DETALE permet d'améliorer les propriétés de résistance à la salissure et la durabilité. Les meubles doivent aussi être finis avec un vernis approprié.

- **Application facile**
- **Finition matte, texturée**
- **Durabilité correspondant une surface (matte) plane peinte**

Informations sur l'environnement

Utilisation du produit

Salons, halls d'entrée, bureaux, locaux d'entreprises, cliniques, boutiques, hôtels et restaurants.
Béton, béton léger, plâtre, brique, plaque de plâtre et surfaces peintes auparavant.

Substrat

Le support doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de produits de traitement de surface.

Traitement

Éliminer les débris et les résidus de peinture en nettoyant, en ponçant et en dépoussiérant.
Nettoyez intensivement pour retirer les salissures, la crasse, la graisse et les matériaux écaillés.
Les supports durs et lisses doivent être poncés pour obtenir une finition mate et peints avec un apprêt.
Les craquelures, irrégularités et trous doivent être bouchés.
Les substrats absorbants et poreux peuvent être apprêtés avec la couche d'apprêt.
Appliquer 2 fois. Ponçage intermédiaire des transitions et des bords avant l'application finale.
Si nécessaire, terminez par l'application d'une couche de finition DETALE.

Application
Appliquez au rouleau, de façon asymétrique, régulière et en grandes quantités.
Travaillez la surface avec une spatule ou un pinceau.
Choisir ses outils en fonction des exigences en matière de finition de surface.
L'application humide-sur-humide minimise l'apparition de taches et de transitions.
Le froid ou la chaleur peuvent affecter la viscosité du produit.
Évite le phénomène de condensation.
Le froid et l'humidité excessive prolongent le temps de séchage, le durcissement complet et l'intervalle entre deux couches.
L'augmentation de la température et l'absence d'humidité atmosphérique réduisent le temps de séchage et de durcissement complet.
Toujours tester l'application sur une petite surface afin de garantir la bonne adhésion du produit et un résultat conforme.

Résultat attendu
Surface plane, texturée.
Résiste à un nettoyage avec un agent nettoyant faible ne comprenant pas de matériau abrasif, de l'eau et en le séchant avec un chiffon humide.
Éviter de placer des charges sur la surface avant que le traitement ne soit complètement durci.

Informations utiles
L'effet reflètent la façon dont la surface est remplie et peinte au rouleau.
Assurez-vous d'appliquer l'enduit dans les voûtes et évitez d'appliquer dans la même direction.
Lors d'une application au pinceau, l'effet donné est dû à la façon dont le mur est fait.
Nous recommandons d'appliquer au pinceau en effectuant des mouvements doux et incurvés ou des mouvements brefs et croisés.

Informations sur l'environnement
Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité dont vous aurez besoin.
Enlever autant de peinture que possible des outils avant de les nettoyer.
La peinture et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.
Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.
Conservez les restes de peinture pour une utilisation future afin de réduire efficacement l'impact environnemental.

Stockage
Au frais, à l'abri du gel et contenant soigneusement fermés

Équipement de protection
Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.
Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.
Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Données Techniques

Brillant	Ultra-mate
Densité (kgs/l)	1.19
Poids de la matière sèche en %	64
Volume de la matière sèche en %	57
Rendement nominal (m²/l)	2
Temp. min. pendant l’application et jusqu’au séchage/durcissement complet	Min.: +10°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Sec au toucher à 20 °C, 60 % HR (heures)	1
Intervalle à respecter entre l’application des couches à 20 °C, 60 % HR (heures)	8
Durcissement complet à 20 °C, 60 % HR (jours)	28
Nettoyage des outils, etc.	À l’eau
Country of Origin	Denmark

Version TDS actuelle

décembre 2025

Remplace la version TDS

août 2025