PRESTONETT

T.REX

Définition

Enduit fibré multi-usage en poudre

Destination

- Égalisation des fonds
- Rebouchage de trous et fissures
- Réparation d'angles et corniches



les + produit

- **+ 3 EN 1**
  Égaliser, reboucher, réparer
- **+ Sans grumeaux**
- **+ Excellente adhérence**
- **+ Fibré**
- **+ Microporeux**
- **+ Ponçable**



DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

NF ENVIRONNEMENT

La certification NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :
- Performances garanties
- Limitation des impacts sur l'environnement et sur la santé au cours de sa fabrication et de son usage du fait de sa composition

Pour plus d'informations, consulter le site www.ecolabels.fr

ENDUITS DE PEINTURE
NF 446
www.ecolabels.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

COMPOSITION

35 % DE MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

Carbonate de calcium, sable

TENEUR EN C.O.V

Directive COV 2004/42/CE : Cat A/a Valeur limite UE : 30 g/L
Ce produit contient au maximum 1 g/L PAE

EMBALLAGE

Sac : Ne contient pas de papier recyclé - 100% recyclable
Boîte : 100 % carton recyclé - 100% recyclable

FABRICATION

Ce produit est fabriqué dans notre usine dont le système de management environnemental est certifié par l'Afnor

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

Beissier s'engage pour un développement durable de ses activités et a intégré la RSE au sein de sa stratégie.
Notre société a atteint le niveau exemplaire sur le référentiel d'évaluation label Engagé RSE.

ENGAGÉ RSE ISO 26000 Exemplaire ★★★ AFNOR CERTIFICATION

Beissier
L'excellence qui s'applique

PRESTONETT

T.REX

MISE EN ŒUVRE

DILUTION
50-55 % - Soit 0,50-0,55 litre d'eau pour 1 kg de poudre.
(Adapter la dilution selon le matériel utilisé)

PRÉPARATION
Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

APPLICATION
▪ **Conditions**
Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 80% H.R.
▪ **Outils**
Lisseuse, lame à enduire, couteau de peintre
▪ **Nettoyage du matériel**
À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

RECOMMANDATIONS
Ne pas appliquer à moins de 2 mm d'épaisseur. Ne pas appliquer en plein soleil. Les armatures métalliques seront traitées au préalable avec un produit approprié. Décaper les anciens R.P.E et les anciens fonds ayant une mauvaise tenue. Les fonds pulvérulents ou tendres devront au préalable être durcis.

CONSOMMATION MOYENNE
Rebouchage : 0,7 kg de poudre comble 1 volume de 1 litre
Dégrossissage : 1 kg/m²
(selon la rugosité des fonds)

SUPPORTS
Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, mosaïque de pâte de verre, pierre, mortier plâtre chaux, ancienne peinture. *Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 42.1) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.*

RECOUVREMENT
Enduit, peinture intérieure, peinture extérieure (film mince, RPE, revêtement d'imperméabilisation), impression, revêtements muraux légers.

TEMPS D'UTILISATION À 20°
2 h 30

TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT
Après séchage complet
Le temps de séchage peut varier en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante. Astuce séchage : Pour optimiser le séchage, utilisez un déshumidificateur d'air

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS
Enduit en poudre à base de ciment, liant organique, fibres, charges minérales, additifs.

pH
Au délayage : 11 ± 1
Après séchage : 9 ± 1

COULEUR
Blanc

CLASSIFICATION
NF T 36-005 - Famille IV, classe 4c

NORME
NF EN 16566
NF 446

CLASSEMENT AU FEU
Euroclass B - s1, d0 - PV disponible sur demande.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



Danger – Contient du ciment
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Éviter de respirer les poussières.
Porter des gants de protection appropriés. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT
Sac 15 kg et 5 kg - Boîte 1 kg

CONSERVATION
12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Date : **Janvier 2025**
La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

BEISSIER SAS
Quartier de la Gare, 77760 La Chapelle la Reine
01 60 39 61 10 • www.beissier.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

RETROUVEZ NOS VIDÉOS D'APPLICATION SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE BEISSIER SAS